



# PRECIT Klebeband Robust

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Papierklebeband mit einem lösemittelfreien Acrylat Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich.	-
Träger	Spezialpapier gelb	-
Klebstoff	Acrylat	-
Abdeckung	Silikonisiertes Papier	-
Banddicke	0,26 ± 0,05mm	DIN EN 1942
Reißdehnung	> 5 %	DIN EN 14410
Bruchkraft	> 70 N/cm	DIN EN 14410
Klebkraft auf Stahl	> 15 N/cm	DIN EN 1939 Stand 11/96
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C	-
Verarbeitung	> -5 °C	-
Lagerung	ca.15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit	-
Anwendungsbereiche	Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.	

Lieferformen PRECIT Klebeband Robust		
mm/Breite	m/Länge	Anzahl/Karton
60	40	8

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.