



F 511

Dachfarbe

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Einkomponentige Acrylat-Dispersion
- Zur Pflege und Verschönerung
- Lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik F 511 ist ein einkomponentiger Anstrich zur Pflege und Verschönerung in Dachbereich. **Bostik F 511** ist einfach zu verarbeiten und zeigt eine wasserabweisende Wirkung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Auf abgewitterten Faserzementplatten, Zement- und Tonziegel und für Dachbahnen mit mineralischen, geschieferten Oberflächen, bei mindestens 3° Dachneigung.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die zu bearbeitende Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von allen trennenden wirkenden Substanzen sein. Metallflächen vorab entrostet, entstauben und ggf. mit einer Rostschutzgrundierung vorbehandeln. Zur sorgfältigen Reinigung des Untergrundes empfiehlt sich ein Hochdruckreinigungsgerät. Zum Reinigen nur klares Wasser, ohne Zusätze verwenden.



VERARBEITUNG

Bostik F 511 vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.

Vorher eine Probefläche anlegen.

Der Anstrich kann gestrichen (Pinsel oder Quast), gespritzt oder gerollt (kurzflorigen Lammfellrolle) werden.

Bostik Dachfarbe muss zügig und ansatzfrei aufgebracht werden.

Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich.

Der 1. Anstrich dient zur Haftung und muss mit 10-15 % Wasser verdünnt werden.

Der 2. Anstrich erfolgt nach Trocknung des 1. Anstriches, frühestens nach 16 Stunden (bei 23°C).

Während der Trocknung muss der Anstrich vor Feuchtigkeit (z.B. Niederschlag) geschützt werden.

Die Arbeitsgeräte vor der Verarbeitung mit Wasser anfeuchten und nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach ca. 5 Stunden staubtrocken und nach 6 Stunden überstreichbar.

Vollkommen durchgetrocknet ist der Anstrich nach mehreren Tagen.

Hinweis:

Es können je nach Chargen leichte Farbunterschiede auftreten.

LAGERUNG

Bostik F 511 ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar bei mindestens 10°C.

LIEFERFORM

5 kg, Artikelnummer 500705-67

GISCODE

M-DF01

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Anstich/Beschichtung auf Dispersionsbasis
Farbe	Ziegelrot
Verarbeitungsbedingungen	Ab +10°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Ca. 300g/m ² pro Anstrich
Werkzeugreinigung	Die Arbeitsgeräte vor der Verarbeitung mit Wasser anfeuchten und nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

